

ARTCRAFT

Арт-Массив



без растворителя, толщина до 60 мм.

Для колеровки рекомендуется применять колер для Арт-Массива. При использовании пигментных паст сторонних производителей рекомендуется предварительно делать пробные заливки самостоятельно. Рекомендуемое количество добавляемого колера: 0,1-0,3%; максимальное 1%.

После застывания образует изделие: полностью прозрачное, без включений воздуха, с высоким модулем упругости, высоко устойчиво к внешним воздействиям: кратковременный нагрев до +100 С,

стойкость к истиранию, УФ-стойкость, стойкость к воздействию влаги, химстойкость: к щелочам и разбавленным кислотам, 100% стойкость к нефтепродуктам.

Может использоваться с различными декоративными элементами: камни, дерево, металл.

Адгезия к поверхностям: металлы, бетон, дерево, стекло, керамика; исключая полиэтилен, полипропилен, и др.

- Вязкость компонента А + В: 1,5 Па +/- 0,5 при 22 С
- Плотность А + В: 1,1 гр/см³ +/- 0,05 гр/см³
- Время застывания до степени 3: 2 суток, при 22 С
- Полное застывание: 7 суток, при 22 С
- Механическая обработка: не ранее 4-5 суток, при 22 С

Описание

Двухкомпонентный, не содержащий растворитель, низковязкий состав на основе модифицированной эпоксидной смолы и специальных отвердителей.

Применение

Для заливки толстослойных декоративных изделий и покрытий толщиной до 60 мм.

Подготовка

Поверхность должна быть ровной без повреждений и дефектов, чистой, сухой. Помещение должно быть обеспылено. Исключены сквозняки, протечки воды.

Для облегчения съема готового изделия рекомендуется применять разделительные составы (EcoWax, EcoRelease или другие аналоги).

Смешивание

Вскрыть ведро с компонентом А. Вскрыть ведро с компонентом В, вылить его полностью в ведро с компонентом А и тщательно перемешать электрическим смесителем, вылить состав в другую тару и перемешать ещё раз в течение 1 минуты.

Нанесение

Состав вылить на подготовленную поверхность. Убедиться, что форма установлена строго горизонтально (по уровню).

Хранение

Хранить в сухом помещении при температуре от +5 °С до +30 °С. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей. Емкости с частично использованным материалом должны быть плотно закрыты. При транспортировке допускается замораживание компонентов.

Гарантия

Срок хранения 24 месяца с момента выпуска при рекомендованных условиях хранения в оригинальной заводской упаковке.

Меры безопасности

Продукт может вызвать раздражение у людей с чувствительной кожей. Перед началом работ нанесите защитный крем на открытые участки кожи. Необходимо использовать защитную одежду, перчатки и очки. Если состав или его компоненты случайно попали в глаза, органы дыхания, или на кожные покровы, немедленно промойте теплой водой и обратитесь к врачу. Компоненты А и В являются пожароопасными - не разрешается курить, работать с открытым огнем и пользоваться электронагревательными приборами вблизи места хранения материала и производства работ. При работе в закрытых помещениях важно обеспечить соответствующую вентиляцию во время нанесения и высыхания покрытия. В жидком состоянии компоненты А и В могут загрязнять водные источники, их нельзя сливать в сточную канализацию и водоемы, а также недопустимо их проникновение в почву.